

Vybarvení na boxu / na štípenkovém veluru

	
1%	6%

Characteristics

C. I.	Acid Black 84
C. I. No.	15760
CAS No.	-
Chemical class	Kovokomplexní azobarvivo

Vlastnosti

Rozpustnost (g/l při 90°C)	30		
Probarvení	3-4		
Stálosti	<i>box</i>	<i>štípenkový velur</i>	
	1 %	6 %	
Světlo Xenotest	3	3-4	
Voda	5	5	4-5
Praní 40°C	5	5	4-5
Pot	5	5	4-5

Aplikační možnosti

box ●	štípenkový velur ●
Neutralizace: 200 % voda 36°C 1 % NaHCO ₃ 45 minut	Rozmáčení: 1000 % voda 55°C 2 % NH ₃ 0,2 % Alfonal K 120 minut praní
Barvení: 200 % voda 60°C 1 % barvivo 45 minut 4,5 % Likorol V 30 minut	Barvení: 1000 % voda 60°C 2 % NH ₃ 6% barvivo 60 minut 3,6 % HCOOH 85% 30 minut
● vhodný □ nevhodný	

Testing methods

Stálostní normy

Světlo Xenotest	ISO 105-B02-1994
Voda	ISO 105-E01-1994
Praní 40°C	ISO 105-C01-1989
Pot	ISO 105-E04-1994

Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:

<i>u stálostí na světle</i>	<i>u ostatních stálostí</i>
1 - velmi nízká	1 - nízká
2 - nízká	2 - dosti dobrá
3 - dosti dobrá	3 - dobrá
4 - středně dobrá	4 - velmi dobrá
5 - dobrá	5 - výborná
6 - velmi dobrá	
7 - výborná	
8 - vynikající	

U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:

první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou bavlněnou doprovodnou tkaninu
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou vlněnou doprovodnou tkaninu

Probarvení

1 - neprobarvuje
2 - probarvuje špatně
3 - probarvuje průměrně
4 - probarvuje dobře
5 - probarvuje velmi dobře