

Vybarvení na boxu / na štípenkovém veluru



### Charakteristika

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| C. I.          | Acid Black 84            |
| C. I. No.      | 15760                    |
| CAS No.        | -                        |
| Chemická třída | Kovokomplexní azobarvivo |

### Vlastnosti

|                            |            |                         |     |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----|
| Rozpustnost (g/l při 90°C) | 30         |                         |     |
| Probarvení                 | 3-4        |                         |     |
| <b>Stálosti</b>            | <i>box</i> | <i>štípenkový velur</i> |     |
|                            | 1 %        | 6 %                     |     |
| Světlo Xenotest            | 3          | 3-4                     |     |
|                            |            |                         |     |
| Voda                       | 5          | 5                       | 4-5 |
| Praní 40°C                 | 5          | 5                       | 4-5 |
| Pot                        | 5          | 5                       | 4-5 |

### Aplikační možnosti

| box ●                                                                                                                                                                             | štípenkový velur ●                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neutralizace:</b><br>200 % voda 36°C<br>1 % NaHCO <sub>3</sub><br>45 minut<br><br><b>Barvení:</b><br>200 % voda 60°C<br>1 % barvivo<br>45 minut<br>4,5 % Likorol V<br>30 minut | <b>Rozmáčení:</b><br>1000 % voda 55°C<br>2 % NH <sub>3</sub><br>0,2 % Alfonal K<br>120 minut<br>praní<br><b>Barvení:</b><br>1000 % voda 60°C<br>2 % NH <sub>3</sub><br>6% barvivo<br>60 minut<br>3,6 % HCOOH 85%<br>30 minut |
| ● vhodný □ nevhodný                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |

### Zkušební metody

**Stálostní normy**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Světlo Xenotest | ISO 105-B02-1994 |
| Voda            | ISO 105-E01-1994 |
| Praní 40°C      | ISO 105-C01-1989 |
| Pot             | ISO 105-E04-1994 |

*Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:*

| <i>u stálostí na světle</i> | <i>u ostatních stálostí</i> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 - velmi nízká             | 1 - nízká                   |
| 2 - nízká                   | 2 - dosti dobrá             |
| 3 - dosti dobrá             | 3 - dobrá                   |
| 4 - středně dobrá           | 4 - velmi dobrá             |
| 5 - dobrá                   | 5 - výborná                 |
| 6 - velmi dobrá             |                             |
| 7 - výborná                 |                             |
| 8 - vynikající              |                             |

*U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:*

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| první číslo | - změnu odstínu                                            |
| druhé číslo | - zapouštění na nevybarvenou bavlněnou doprovodnou tkaninu |
| třetí číslo | - zapouštění na nevybarvenou vlněnou doprovodnou tkaninu   |

**Probarvení**

|                            |
|----------------------------|
| 1 - neprobarvuje           |
| 2 - probarvuje špatně      |
| 3 - probarvuje průměrně    |
| 4 - probarvuje dobře       |
| 5 - probarvuje velmi dobře |