

Vybarvení na vlněné tkanině

0,8 %

Charakteristika

C. I.	Mixture
CAS No.	-
Chemická třída	Kovokomplexní azobarvivo

Vlastnosti

Rozpustnost (g/l při 90°C)	20
Barvicí postup - vlna	I

Stálosti

	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1
Světlo Xenotest	4	4	4-5	5	6	6-7
	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/1					
Voda	4-5		4-5		4-5	
Praní 40°C	3		4-5		5	
Praní 60°C	3-4		4		5	
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5	
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5	
Voda mořská	3		4		4-5	
Otěr za sucha			3-4			
Valcha kyselá těžká	3-4		1-2		3-4	
Valcha alkalická těžká	3-4		2-3		5	
Přebarvování neutrální	3-4		2		4-5	
Přebarvování s kyselinou octovou	3		1		4	
Potting	4		1-2		3-4	
	polyamid					
<i>síla pomocného typu</i>	1/3		1/1		2/1	
Světlo Xenotest	4-5		5-6		6-7	
	polyamid					
<i>síla pomocného typu</i>	1/1					
Voda	4		4-5		4-5	
Praní 40°C	4-5		4-5		4-5	
Praní 60°C	4-5		4-5		4-5	
Voda mořská	4-5		4-5		4-5	
Chlorovaná voda	3-4					
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5	
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5	
Chemické čištění	4-5					
Žehlení za sucha	4-5				4-5	
Žehlení za vlhka	4-5		4-5		4-5	
Otěr za sucha			4-5			
Oxidy dusíku	4-5					

Aplikační možnosti

12.08.2026 08:53

Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice

Identifikační číslo: 60108916 • DIC: CZ60108916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031

telefon: +420 466 821 111 • fax: +420 466 822 900 • e-mail:

synthesia@synthesia.eu

www.synthesia.eu

1 / 2



Vytahovací postup - vlna	☒
☒ vhodné ☐ částečně vhodné ☐ nevhodné	