

Vybarvení na vlněné tkanině

0,8 %

Charakteristika

C. I.	Acid Yellow 127
C. I. No.	18888
CAS No.	73384-78-8
Chemická třída	Azobarvivo

Vlastnosti

Rozpustnost (g/l při 90°C)	50
Barvicí postup - vlna	I / Polyamid

Stálosti

	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1
Světlo Xenotest	4-5	5	5-6	6	6-7	6-7
	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/1					
Voda	4-5		4-5		4-5	
Praní 40°C	4-5		4-5		4-5	
Praní 60°C	4K		4		5	
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5	
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5	
Voda mořská	4-5		3-4		4	
Otěr za sucha			4-5			
Valcha kyselá těžká	4-5		1		4	
Valcha alkalická těžká	4-5		3		5	
Přebarvování neutrální	4-5		1		4-5	
Přebarvování s kyselinou octovou	4-5		1		4-5	
Potting	4-5		1		4-5	
	polyamid					
<i>síla pomocného typu</i>	1/3		1/1		2/1	
Světlo Xenotest	6		6-7		6-7	
	polyamid					
	1/1					
Voda	4-5		4-5		4-5	
Praní 40°C	4-5		4-5		4-5	
Praní 60°C	4-5		4-5		4-5	
Voda mořská	4-5		4-5		4-5	
Chlorovaná voda	4					
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5	
Pot alkalický	4-5		4		4	
Chemické čištění	4-5					
Žehlení za sucha	4-5				4-5	
Žehlení za vlhka	4-5		4-5		4-5	
Otěr za sucha			4-5			
Oxidy dusíku	4-5					

Aplikační možnosti

12.08.2026 08:53

Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice

Identifikační číslo: 60108916 • DIC: CZ60108916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031

telefon: +420 466 821 111 • fax: +420 466 822 900 • e-mail:

synthesia@synthesia.eu

www.synthesia.eu

1 / 2



Vytahovací postup - vlna	☒
Vytahovací postup - polyamid	☒
☒ vhodné ☐ částečně vhodné ☐ nevhodné	