Vybarvení na polyesterové tkanině

0,95%

Charakteristika	
C. I.	Disperse Blue 79
CAS No.	3618-72-2
Chemická třída	Azobarvivo

Vlastnosti					
Migrace	2				
Stálosti	**polyester**				
síla pomocného typu	*1/25*	*1/12*	*1/6*	*1/3*	*1/1*
Světlo Xenotest	5	5	5	5-6	6

	polyester		
síla pomocného typu	*1/1*		
Voda	5	5	5
Praní 60°C	5	5	5
Praní 95°C	5	5	5
Mořská voda	5	5	5
Plovárenská voda	5		
Pot kyselý	5	5	5
Pot alkalický	5	5	5
Fixace suchým teplem 180°C	4-5	4-5	
Fixace suchým teplem 210°C	4	3-4	

Aplikační možnosti

Vytahovací vysokotepelný postup - polyester ●



Thermosol - polyester ●

Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo: 60108916 • DIČ: CZ69900816
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031
telefon: +420 466 821 111 • www.synthesia.eu • e-mail: synthesia@synthesia.eu



● vhodný

Zkušební metody

Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo: 60108916 • DIČ: CZ69900816
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031
telefon: +420 466 821 111 • www.synthesia.eu • e-mail: synthesia@synthesia.eu

Migrace	
Uvedená čísla značí:	
1 - velmi dobře migrující barvivo	
2 - dobře migrující barvivo	
3 - špatně migrující barvivo	
První číslo značí migraci bez, druhé číslo migraci s pomocným přípravkem	
Krytí pruhovitosti	
1 - výborné krytí	
2 - velmi dobré krytí	
3 - dobré krytí	
4 - špatné krytí	
Stálostní normy	
Světlo Xenotest	ISO 105-B02-1994
Voda	ISO 105-E01-1994
Praní	ISO 105-C03-1989
Pot	ISO 105-E04-1994
Mořská voda	ISO 105-E02-1994
Žehlení	ISO 105-X11-1994
Otěr	ISO 105-X12-1987
Chemické čištění	ISO 105-D01-1993
Plovárenská voda	ISO 105-E03-1994
Oxidy dusíku	ISO 105-G01-1993
Suché teplo	ISO 105-P01-1993
Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:	
u stálostí na světle	*u ostatních stálostí*
1 - velmi nízká	1 - nízká
2 - nízká	2 - dosti dobrá
3 - dosti dobrá	3 - dobrá
4 - středně dobrá	4 - velmi dobrá
5 - dobrá	5 - výborná
6 - velmi dobrá	
7 - výborná	
8 - vynikající	
U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:	
první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou polyamidovou doprovodnou tkaninu
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu stanovenou příslušnou normou
U stálostí v otěru značí uvedené číslo zapouštění na nevybarvenou bavlněnou tkaninu	

Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo: 60108916 • DIČ: CZ69900816
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031
telefon: +420 466 821 111 • www.synthesia.eu • e-mail: synthesia@synthesia.eu