

Characteristics

C. I.	Acid Black 194
CAS No.	57693-14-8
Chemical class	Kovokomplexní azobarvivo

	Jasan	
		
	25 g/l	

Vlastnosti	
Světlo Xenotest	4-5
Povětrnost Xenotest	
Rozpustnost	
voda (g/l při °C)	70 (25°C)
organická rozpouštědla (g/l při 25°C)	
ethanol	40
aceton	50
isopropanol	
n-butanol	
benzylalkohol	
methoxypropanol	200
ethylenglykol	
ethylacetát	5
butylacetát	0
methylethylketon	
lakový benzin	0

Aplicační možnosti	
Barvení stříkem	☒
Barvení nátěrem	☒
Barvení nanášením pomocí válců	☒
☒ vhodné	☐ nevhodné

Testing methods

Stálostní normy	
Světlo Xenotest	ISO 105-B02
Povětrnost Xenotest	ISO 105-B04
Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:	
<i>u stálostí na světle</i>	<i>u ostatních stálostí</i>
1 – velmi nízká	1 – nízká
2 – nízká	2 – dosti dobrá
3 – dosti dobrá	3 – dobrá
4 – středně dobrá	4 – velmi dobrá
5 – dobrá	5 – výborná
6 – velmi dobrá	
7 – výborná	
8 – vynikající	
Rozpustnost	
uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost barviva v gramech rozpuštěného v 1 l rozpouštědla při uvedené teplotě	