

Characteristics

C. I.	Acid Brown 282
CAS No.	70236-60-1
Chemical class	Kovokomplexní azobarvivo

	Jasan	
		
	25 g/l	

Vlastnosti	
Světlo Xenotest	6
Povětrnost Xenotest	1-2
Rozpustnost	
voda (g/l při °C)	50 (25°C)
organická rozpouštědla (g/l při 25°C)	
ethanol	70
aceton	50
isopropanol	30
n-butanol	160
benzylalkohol	250
methoxypropanol	200
ethylenglykol	150
ethylacetát	50
butylacetát	45
methylethylketon	30
lakový benzin	0

Aplikační možnosti	
Barvení stříkem	●
Barvení nátěrem	●
Barvení nanášením pomocí válců	●
● vhodné	○ nevhodné

Testing methods

Stálostní normy	
Světlo Xenotest	ISO 105-B02
Povětrnost Xenotest	ISO 105-B04
Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:	
<i>u stálostí na světle</i>	<i>u ostatních stálostí</i>
1 – velmi nízká	1 – nízká
2 – nízká	2 – dosti dobrá
3 – dosti dobrá	3 – dobrá
4 – středně dobrá	4 – velmi dobrá
5 – dobrá	5 – výborná
6 – velmi dobrá	
7 – výborná	
8 – vynikající	
Rozpustnost	
uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost barviva v gramech rozpuštěného v 1 l rozpouštědla při uvedené teplotě	