

### Charakteristika

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| C. I.          | Acid Blue 317            |
| CAS No.        | 68541-71-9               |
| Chemická třída | Kovokomplexní azobarvivo |

|                                                                                   |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                                   | Jasan  |  |
|  |        |  |
|                                                                                   | 25 g/l |  |

| Vlastnosti                            |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Světlo Xenotest                       | 6         |
| Povětrnost Xenotest                   | 2         |
| Rozpustnost                           |           |
| voda (g/l při °C)                     | 60 (25°C) |
| organická rozpouštědla (g/l při 25°C) |           |
| ethanol                               | 50        |
| aceton                                | 30        |
| isopropanol                           | 30        |
| n-butanol                             | 170       |
| benzylalkohol                         | 180       |
| methoxypropanol                       | 250       |
| ethylenglykol                         | 350       |
| ethylacetát                           | 40        |
| butylacetát                           | 25        |
| methylethylketon                      | 70        |
| lakový benzin                         | 0         |

| Aplikační možnosti                      |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Barvení stříkem                         | <input checked="" type="radio"/> |
| Barvení nátěrem                         | <input checked="" type="radio"/> |
| Barvení nanášením pomocí válců          | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> vhodné | <input type="radio"/> nevhodné   |

### Zkušební metody

| Stálostní normy                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Světlo Xenotest                                                                                             | ISO 105-B02                 |
| Povětrnost Xenotest                                                                                         | ISO 105-B04                 |
| Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:                                                                  |                             |
| <i>u stálostí na světle</i>                                                                                 | <i>u ostatních stálostí</i> |
| 1 – velmi nízká                                                                                             | 1 – nízká                   |
| 2 – nízká                                                                                                   | 2 – dosti dobrá             |
| 3 – dosti dobrá                                                                                             | 3 – dobrá                   |
| 4 – středně dobrá                                                                                           | 4 – velmi dobrá             |
| 5 – dobrá                                                                                                   | 5 – výborná                 |
| 6 – velmi dobrá                                                                                             |                             |
| 7 – výborná                                                                                                 |                             |
| 8 – vynikající                                                                                              |                             |
| Rozpustnost                                                                                                 |                             |
| uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost barviva v gramech rozpuštěného v 1 l rozpouštědla při uvedené teplotě |                             |