

Characteristics

C. I.	Acid Yellow 194
CAS No.	85959-73-5
Chemical class	Kovokomplexní azobarvivo

Jasan	
	
25 g/l	

Vlastnosti

Světlo Xenotest	4-5
Povětrnost Xenotest	
Rozpustnost	
voda (g/l při °C)	90 (25°C)
organická rozpouštědla (g/l při 25°C)	
ethanol	20
aceton	10
isopropanol	5
n-butanol	5
benzylalkohol	10
methoxypropanol	200
ethylenglykol	260
ethylacetát	10
butylacetát	0
methylethylketon	50
lakový benzin	0

Aplikační možnosti

Barvení stříkem	☒
Barvení nátěrem	☒
Barvení nanášením pomocí válců	☒
☒ vhodné	☐ nevhodné

Testing methods

Stálostní normy	
Světlo Xenotest	ISO 105-B02
Povětrnost Xenotest	ISO 105-B04
Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:	
<i>u stálostí na světle</i>	<i>u ostatních stálostí</i>
1 – velmi nízká	1 – nízká
2 – nízká	2 – dosti dobrá
3 – dosti dobrá	3 – dobrá
4 – středně dobrá	4 – velmi dobrá
5 – dobrá	5 – výborná
6 – velmi dobrá	
7 – výborná	
8 – vynikající	
Rozpustnost	
uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost barviva v gramech rozpuštěného v 1 l rozpouštědla při uvedené teplotě	