

Vybarvení na vlněné tkanině

4,0%

Characteristics

C. I.	Acid Black 26
C. I. No.	27070
CAS No.	6262-07-3
Chemical class	Azobarvivo

Vlastnosti


Rozpustnost (g/l při 90°C)	40
Egalizace	2-3
Barvicí postup - vlna	IV

Stálosti

	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1
Světlo Xenotest					4	
	vlna					
<i>síla pomocného typu</i>	1/1					
Voda	4		4		4-5	
Praní 40°C	4		5		4	
Pot kyselý	4-5		5		4-5	
Pot alkalický	4-5		5		4-5	
Mořská voda	3-4		4		4-5	
Žehlení za sucha po 4h	4-5Ž					
Otěr za sucha					4	
Valcha alkalická, mímá	3		4-5		4	
Karbonizace	4Ž		3-4Ž			
Dekatura	4					
Chemické čištění	4-5					

Aplikační možnosti

Vlna IV ●



● vhodné ● částečně vhodné □ nevhodné

Testing methods

Rozpustnost

Uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost barviva v gramech rozpuštěného na litr destilované vody při 90°C.

Egalizace

Uvedená čísla značí:

- 5 - vynikající egalizační schopnost
- 4 - velmi dobrá egalizační schopnost
- 3 - dobrá egalizační schopnost
- 2 - malá egalizační schopnost
- 1 - nevyhovující egalizační schopnost

Stálostní normy

Světlo Xenotest	ISO 105-B02-1994
Voda	ISO 105-E01-1994
Praní	ISO 105-C03-1989
Pot	ISO 105-E04-1994
Mořská voda	ISO 105-E02-1994
Žehlení	ISO 105-X11-1994
Otěr	ISO 105-X12-1987
Valcha	DIN 54 040
Karbonizace	ISO 105-X02-1993
Dekatura	ISO 105-E10-1994
Chemické čištění	ISO 105-D01-1993

Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:

<i>u stálosti na světle</i>	<i>u ostatních stálostí</i>
1 - velmi nízká	1 - nízká
2 - nízká	2 - dosti dobrá
3 - dosti dobrá	3 - dobrá
4 - středně dobrá	4 - velmi dobrá
5 - dobrá	5 - výborná
6 - velmi dobrá	
7 - výborná	
8 - vynikající	

U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:

první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou vlněnou doprovodnou tkaninu
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou bavlněnou doprovodnou tkaninu

U stálosti v karbonizaci značí:

první číslo	- změnu odstínu před neutralizací
druhé číslo	- změnu odstínu po neutralizaci