

Vybarvení na vlněné tkanině / na polyamidovém úpletu

1,0 %

1,0 %

Characteristics

C. I.	Acid Brown 355
CAS No.	84989-26-4
Chemical class	Kovokomplexní azobarvivo

Vlastnosti


Rozpustnost (g/l při 25°C)	70
----------------------------	----

Stálosti


<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1	1/1	2/1
Světlo Xenotest	5	5-6	5-6	6	6-7	7	7	7-8
	vlna							
<i>síla pomocného typu</i>	1/1							
Voda	4-5		4-5		4-5			
Krabování	4-5		4-5		4-5			
Praní 40°C	4-5		4-5		4-5			
Praní 60°C	4		4		4-5			
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5			
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5			
Otěr za sucha					4-5			
Žehlení za vlhka po 4h	4-5				4-5			
Valcha kyselá, <i>mírná</i>	4		4-5		4-5			
Valcha alkalická, <i>přísná</i>	4		4		4-5			
Přebarvování neutrální	4		2		4-5			
Potting	4		3-4		4-5			
Dekatura těžká	4							
Chemické čištění	4							
	polyamid							
	1/1							
Voda	4-5		4-5		4-5			
Mořská voda	4		4-5		4-5			
Praní 40°C	4		4-5		4-5			
Praní 60°C	4		4-5		4-5			
Pot kyselý	4-5		4-5		4-5			
Pot alkalický	4-5		4-5		4-5			
Otěr za sucha					4-5			
Žehlení za vlhka po 4h	4		4		4-5			
Plovárenská voda	3-4							
Chemické čištění	4-5							
Oxidy dusíku	4							
Suché teplo 150°C	4		4-5		4-5			

Aplikační možnosti

Vytahovací postup - vlna ●



Vytahovací postup - polyamid ●



● vhodné ◐ částečně vhodné □ nevhodné