

Vybarvení na vlněné tkanině / na polyamidovém úpletu

3,0 %

4,0 %

Charakteristika

C. I.	Acid Black 194
CAS No.	57693-14-8
Chemická třída	Kovokomplexní azobarvivo


Vlastnosti

Rozpustnost (g/l při 25°C)	70
----------------------------	----


Stálosti	vlňa						polyamid	
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1	1/1	2/1
Světlo Xenotest					7-8		6-7	7-8
	vlňa							
<i>síla pomocného typu</i>	1/1							
Voda	4-5		4-5			4-5		
Krabování	4-5		3			4-5		
Praní 40°C	4		4-5			4-5		
Praní 60°C	4		3-4			4-5		
Pot kyselý	4-5		4-5			4-5		
Pot alkalický	4-5		4			4-5		
Otěr za sucha						4		
Žehlení za vlhka po 4h	4-5					4-5		
Valcha kyselá, <i>mírná</i>	4		4-5			4-5		
Valcha alkalická, <i>přísná</i>	4		3			4-5		
Přebarvování neutrální	4		1-2			4		
Potting	4-5		1			4		
Dekatura těžká	4							
Chemické čištění	4							
	polyamid							
	1/1							
Voda	4-5		4			4-5		
Mořská voda	4-5		4-5			4-5		
Praní 40°C	4		4-5			4-5		
Praní 60°C	4		3			4-5		
Pot kyselý	4-5		4			4-5		
Pot alkalický	4-5		4			4-5		
Otěr za sucha						4-5		
Žehlení za vlhka po 4h	4		4-5			4-5		
Plovárenská voda	4							
Chemické čištění	4-5							
Oxidy dusíku	4							
Suché teplo 150°C	4-5		4-5			4-5		

Aplikační možnosti

Vytahovací postup - vlna ●



Vytahovací postup - polyamid ●



● vhodné ● částečně vhodné □ nevhodné

Zkušební metody

Stálостní normy

Světlo Xenotest	ISO 105-B02-1994
Voda	ISO 105-E01-1994
Praní 40°C	ISO 105-C01-1989
Praní 60°C	ISO 105-C03-1989
Mořská voda	ISO 105-E02-1994
Plovárenská voda	ISO 105-E03-1994
Pot	ISO 105-E04-1994
Otěr	ISO 105-X12-1987
Žehlení	ISO 105-X11-1994
Valcha kyselá mírná	ISO 105-E14-1994
Valcha alkalická přísná	ISO 105-E12-1989
Potting	ISO 105-E09-1989
Krabování	ISO 105-E08-1994
Přebarvování neutrální	ISO 105-X07-1994
Dekatura	ISO 105-E10-1994
Chemické čištění	ISO 105-D01-1993
Oxidy dusíku	ISO 105-G01-1993
Suché teplo	ISO 105-P01-1993

Stálостní údaje uvedené v tabulkách značí:

<i>u stálостí na světle</i>	<i>u ostatních stálостí</i>
1 – velmi nízká	1 – nízká
2 – nízká	2 – dosti dobrá
3 – dosti dobrá	3 – dobrá
4 – středně dobrá	4 – velmi dobrá
5 – dobrá	5 – výborná
6 – velmi dobrá	
7 – výborná	
8 – vynikající	

Písmenkové označení vyjadřuje následující odstínové změny:

Č - červenější	K - kalnější
M - modřejší	J - jasnější
Ž - žlutší	
Z - zelenější	

U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:

první číslo	- změnu odstínu
druhé číslo	- zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu ze stejného materiálu jako je zkoušený vzorek
třetí číslo	- zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu předepsanou příslušnou normou