

Vybarvení na vlněné tkanině / na polyamidovém úpletu

1,0 %

1,0 %

Charakteristika

C. I.	Acid Brown 355
CAS No.	84989-26-4
Chemická třída	Kovokomplexní azobarvivo

Vlastnosti


Rozpustnost (g/l při 25°C)	70
----------------------------	----

Stálosti


Stálosti	vlna						polyamid	
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1	2/1	1/1	2/1
Světlo Xenotest	5	5-6	5-6	6	6-7	7	7	7-8
	vlna							
<i>síla pomocného typu</i>	1/1							
Voda	4-5			4-5			4-5	
Krabování	4-5			4-5			4-5	
Praní 40°C	4-5			4-5			4-5	
Praní 60°C	4			4			4-5	
Pot kyselý	4-5			4-5			4-5	
Pot alkalický	4-5			4-5			4-5	
Otěr za sucha							4-5	
Žehlení za vlhka po 4h	4-5						4-5	
Valcha kyselá, <i>mírná</i>	4			4-5			4-5	
Valcha alkalická, <i>přísná</i>	4			4			4-5	
Přebarvování neutrální	4			2			4-5	
Potting	4			3-4			4-5	
Dekatura těžká	4							
Chemické čištění	4							
	polyamid							
	1/1							
Voda	4-5			4-5			4-5	
Mořská voda	4			4-5			4-5	
Praní 40°C	4			4-5			4-5	
Praní 60°C	4			4-5			4-5	
Pot kyselý	4-5			4-5			4-5	
Pot alkalický	4-5			4-5			4-5	
Otěr za sucha							4-5	
Žehlení za vlhka po 4h	4			4			4-5	
Plovárenská voda	3-4							
Chemické čištění	4-5							
Oxidy dusíku	4							
Suché teplo 150°C	4			4-5			4-5	

Aplikační možnosti

Vytahovací postup - vlna ●



Vytahovací postup - polyamid ●



● vhodné ● částečně vhodné ○ nevhodné