

TiO₂ 1:1

TiO₂ 1:10

Charakteristika

C. I.	Pigment Red 48:3
CAS No.	15782-05-5
Chemická třída	BONA, Sr

Vlastnosti

Spotřeba oleje [ml/100 g]	81
Hustota [g/cm ³]	1,7
Sypný objem [l/kg]	3,5

Stálosti

Lněný olej	5
Lakový benzín	4
DEHT	5
Xylen	4
Aceton	4
Butylacetát	4
Ethanol	4-5
Voda	4-5
HCl 2,5%	4
NaOH 2,5%	4
Světlo - plný tón	6
Světlo - 1/1	5
Světlo - 1/3	4
Povětrnost - plný tón	3-4K
Povětrnost - 1/1	2-3
Povětrnost - 1/3	1-2
Přelakovatelnost	4-5
Tepelná stálost [°C]	P 240
Migrace	4-5

P - v plastech, K - kalnější

Aplikační možnosti

Tiskové barvy - nitrocel.	☐
Tiskové barvy - vodou ředitelné	☒
Tiskové barvy - ofset	☒
☒ hlavní použití	☐ vedlejší použití

Ostatní informace

Doba skladovatelnosti	48 měsíců
-----------------------	-----------

Zkušební metody

Hustota

- stanovuje se podle ČSN EN ISO 787-10: 1997 (67 0520) v g/cm³

Sypný objem

- objem 1 kg volně sypaného pigmentu v litrech

Spotřeba oleje

- stanovuje se podle ČSN EN ISO 787-5: 1997 (67 0520) v ml/100 g pigmentu

Stálost v rozpouštědlech

- hodnotí se zabarvení rozpouštědla po 24 hodinách při 20 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Stálost v chemikáliích

- hodnotí se zabarvení chemikálií po 24 hodinách při 20 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Stálost na světle - Xenotest

- stanovuje se podle ČSN EN ISO 105-B02: 2000 (80 0147) v 1/3 a 1/1 standardní sytosti a v plném tónu a hodnotí se podle osmičlenné modré stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 8 nejvyšší stálost

Stálost v povětrnosti - Xenotest

- stanovuje se podle ČSN EN ISO 105-B04: 1998 (80 0171) v 1/3 a 1/1 standardní sytosti a v plném tónu a hodnotí se podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Přelakovatelnost

- hodnotí se zabarvení bílého nitrocombinačního emailu po 60 min. při 70 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Tepelná stálost

- uvedené hodnoty vypovídají, při které teplotě se pigmenty ještě významně nemění. Platí jako směrná čísla, která mohou být ovlivněna použitým pojídkem i dobou tepelného zatížení

Stálost v migraci

- hodnotí se zabarvení bílé PVC folie po 24 hodinách při 70 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost; pigment bez údaje se nedoporučuje pro barvení PVC.