

1/1

B=1/6

Characteristics

C. I.	Pigment Black 7
C. I. No.	77 266
CAS No.	1333-86-4
Chemical class	Organický pigment

Vlastnosti

Obsah pigmentu [%]	41
Obsah sušiny [%]	44
Hustota [g/cm ³]	1,25
pH	5,5-8,5

Stálosti

Světlo - plný tón (1/1)	7-8
Světlo - B=1/6	6-7
Vůči kyselinám	5
Vůči alkáliím	5

Možnosti použití

Nátěrové hmoty disperzní dekorační - polyvinylacetátové	☒
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - akrylátové	☒
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - alkydové	☒
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - epoxidové	☒
Fasádní barvy - akrylátové	☒
Fasádní barvy - silikátové	☒
Moření dřeva (lazury)	☒
☒ hlavní použití	☐ použití za určitých podmínek

Ostatní informace

Doba skladovatelnosti	6 měsíců
-----------------------	----------

Testing methods

- **Barevná síla a odstínová odchylka od standardu**
Versanyly jsou nastavovány na konstantní barevnou sílu a odstín. Tyto vlastnosti se hodnotí v úrovni standardní sytosti $B = 1/6$ smísením pigmentové preparace s nátěrovou hmotou BALAKRYL V 2045/0100. Zaručuje se odchylka v barevné síle $\pm 5 \%$
- **Obsah pigmentu**
hodnotí se centrifugální metodou, je povoleno mírné kolísání od průměrné hodnoty uvedené v tabulce, jako parametr se však negarantuje, protože je zaručována barevná síla
- **Obsah sušiny**
2 g pigmentové disperze se suší v sušárně na otevřené misce při teplotě 105°C do konstantní váhy. Jako parametr se však negarantuje, protože je zaručována barevná síla
- **Hustota**
zjišťuje se pyknometrickou metodou v g/cm^3 . Závisí na obsahu pigmentu.
- **pH**
měří se pH 4 % roztoku pigmentové disperze v destilované vodě
- **Stálost na světle - Xenotest**
stanovuje se podle ČSN EN ISO 105-B02; 2000 (80 0147) v plnotónové barvě a v $1/6$ standardní sytosti a hodnotí se podle osmičlenné modré stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 8 nejvyšší stálost
- **Stálost vůči alkáliím a kyselinám**
nátah o šířce cca 1,5 cm se ponoří na 5 minut do 2% roztoku hydroxidu sodného ev. 5% kyseliny solné. Poté se nátahy vyperou a usuší. Hodnotí změna zabarvení oproti původnímu nátahu podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost